



Fiche technique

Série Pro Fini (aérosols de 11 oz)

Lignes - 7681XX/7682XX/7683XX/7684XX/7686XX

Aperçu : La série Pro Fini de produits transparents, teintures, scellants et laques opaques en aérosol de DFP offre un système de laque pré-catalysée de qualité supérieure pour les amateurs, les professionnels de la retouche et les applications sur les lignes de production. Les produits transparents clairs comme l'eau et les teintures haute définition fournissent des solutions complètes, que ce soit pour des retouches simples ou pour une restauration complète. Un haut niveau de compatibilité garantit que la gamme Pro Fini s'intègre parfaitement aux finitions existantes. Pro Fini offre l'aspect de la nitrocellulose combiné avec les avantages des laques pré-catalysées.

- Système pré-catalysé
- Haut taux de solides
- Résistant au jaunissement
- Les produits transparents sont clairs comme l'eau
- Excellent pouvoir de recouvrement
- Teintures haute définition
- Faibles COV par rapport aux produits concurrents

Propriétés Clés

- 21 % de solides en volume
- COV < 550 g/l
- Temps moyen de séchage : 15-20 minutes
- Temps moyen avant une nouvelle couche : 30-40 minutes
- Durée de conservation moyenne : 2 ans

Instructions

Éliminez tout contaminant de la surface en utilisant des solvants sans silicone tels qu'un diluant de nettoyage ou l'Enlève Cire *Wax-Off* de DFP. Maintenez la température de l'air et de la surface entre 15-25°C. BIEN AGITER AVANT USAGE. Si vous n'entendez pas la bille de mélange en secouant, tapotez DÉLICATEMENT la base de la bombe aérosol sur une surface dure afin de la débloquent. Dirigez la buse de pulvérisation vers la surface cible et pulvérisez latéralement en vous déplaçant vers l'extérieur à environ 30-40 cm. Appliquez de fines couches pour éviter les coulures ou fissures, et attendez que chaque couche sèche avant d'appliquer la suivante. Retournez la bombe et pulvérisez jusqu'à ce que seul le propulseur sorte pour nettoyer la buse et le tube. Consultez la FDS pour les mesures de santé et sécurité.