



WOOD MASTIC

Poudre Rapide

Bi-Composant pour grosses réparations – Durcissement rapide 40 mn

Utilisation

Le **Wood Mastic Poudre Rapide** est adapté aux grosses réparations de tous les bois en intérieur.

Propriétés : Premier Bi Composant Sans Solvant

Le **Wood Mastic Poudre Rapide** est un produit écologique.

Le **Wood mastic Poudre Rapide** se prépare à l'eau, il respecte l'environnement et n'est pas classé comme matière dangereuse. Il est sans solvant et a une forte adhérence.

Le **Wood Mastic Poudre Rapide** permet une parfaite reprise des teintes.

Le **Wood Mastic Poudre Rapide** est économique, avec 1kg de poudre on obtient 1.3 kg de pâte.

Par ses composants et sa grande finesse le **Wood Mastic Poudre Rapide** permet d'obtenir une réparation dure, facile à poncer qui n'encrasse pas les bandes d'abrasif.

Le **Wood Mastic Poudre Rapide** s'applique facilement sans coulure sur des réparations verticales.

Très dur et très dense, le **Wood Mastic Poudre Rapide** se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois.

Préparation

Bois secs et propres, exempts de traces de cire ou salissures (poncés et décapés si nécessaire). Dépoussiérage méticuleux au préalable recommandé.

Application : Forte adhérence

Choisir la nuance du **Wood Mastic Poudre Rapide** la plus proche de la couleur finale souhaitée.

Mélanger 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau.

Bien malaxer le mélange.

Le **Wood Mastic Poudre Rapide** une fois préparé s'utilise pendant 40 minutes. Préparer la quantité de mastic nécessaire aux réparations

Jusqu'à 7 mm de profondeur, les fentes et nœuds peuvent être bouchés et lissés en une seule opération **sans retrait**. Au-delà procéder en 2 passes successives.

Après séchage, le **Wood Mastic Poudre Rapide** doit être légèrement poncé pour obtenir une parfaite finition.

Nettoyage des ustensiles : EAU

Coloris: Bois Clair, Bois Blond, Bois Foncé, Bois Exotique.

Caractéristiques techniques :

Matières premières : Colles végétales

- *Ponçage à 20°C(45% humidité relative) :* entre 30mn et 2 heures suivant la taille de la réparation
- *Durcissement complet :* 24 h
- *pot life :* 40mn
- *Adhérence(AFNOR NFT 30-062):* 11kgF/cm²
- *Dureté Shore :* 60
- *Conservation :* la poudre se conserve de façon illimitée à l'abri de l'humidité

Non inflammable.

Mis au point et fabriqué en France

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.briancon-production.com).



Fiche technique diffusée par le Service technique le 06.09.08 et la Direction Commerciale. Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



SAS au capital de 600 000 euros
Bp 90388 - ZI Thibaud - 33103 TOULOUSE cedex (France)
Tél : 05 34 60 21 00 - Fax : 05 61 41 08 25
E-mail : info@briancon-production.com
Site internet : www.briancon-production.com
RC 84B600 - Siret 330 201 138 00022 - n° TVA : FR44 330 201 138

mise à jour : 02.09.08