

Bona Traffic Naturele®

Fiches de données techniques

Bona Traffic Naturele est la nouvelle génération de protection de planchers en bois qui préserve à la fois le véritable aspect et le caractère naturel de votre plancher de bois franc Avec Bona Traffic Naturele^{MC}, votre plancher ressemble plus à du bois brut, finement poncé et facile à nettoyer.

- Durabilité similaire à Bona Traffic^{MD}
- Extrêmement tolérant – « retouche » sans couture sur les réparations.
- Facile à nettoyer
- Certification GREENGUARD

Données techniques

Caractéristiques physiques :

Ingrédients – Eau, résine polymérique, éther monométhylque de dipropylène glycol, dérivé de silice et silice amorphe

Couleur – Blanc laiteux (mouillé)

pH – 8,1

Matières solides – 33 % (avec le durcisseur)

Masse volumique – 4 kg/4 litres (8,66 lbs/gallon) (1,04 G.S)

Conformité aux COV réglementaire des États-Unis – 230 g/L

Niveau de brillance – (60°) – 4 à 6 pour les surfaces mates commerciales
(85°) – 4 à 7 pour les surfaces mates commerciales

Odeur – Non-agressive

Stabilité – Durée de conservation de 1 an dans un récipient non ouvert

Emballage – bouteille de plastique de 4 litres (1 gallon)

Caractéristiques de l'application :

Transparence – Transparent et sans odeur une fois sec

Nivellement – Excellent

Antimoussant – Excellent

Temps de séchage – 2 à 3 heures

Conservation en pot : LE MÉLANGE VERNIS / DURCISSEUR DOIT ÊTRE UTILISÉ DANS LES 4 HEURES SUIVANT LE MÉLANGE. Le produit devient inactif après 4 heures. Le fini et le durcisseur ne peuvent être mélangés qu'une seule fois.

Couverture – 33 m² à 347 m² (350 à 400 pi.ca) par 4 litres (1 gallon)

Pourcentage durci après 24 heures – 75%

Durcissement maximum – 100 % après 1 semaine

Utilisation recommandée

Utilisation commerciale et résidentielle, y compris les centres commerciaux, les restaurants, les bureaux, les magasins de détail, les hôpitaux, les écoles et les maisons de soins infirmiers

Mode d'emploi

AVANT USAGE, LIRE LES CONSIGNES AINSI QUE LA FICHE DE SÉCURITÉ

CONSEILS TECHNIQUES : Appeller Bona États-Unis au 800-872-5515

COMPATIBILITÉ : Les résultats de la teinture, du scellant et du fini peuvent varier considérablement en fonction du type de bois, en particulier les bois exotiques, huileux et résineux. TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.

PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS : 1. Poncer et préparer le plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par l'industrie. 2. Pour un sol taché, faire un ponçage final avec du papier de verre au grain de 80 à 100, puis avec un multidisque avec du papier de verre au grain de 80 à 120. Pour un sol non taché, faites votre ponçage final avec du papier de verre au grain de 80 à 120, puis avec un multidisque avec du papier de verre au grain de 120 à 150. Ce polissage réduira le soulèvement du grain. 3. Utiliser une brosse Tampico sur un polissoir et passer l'aspirateur soigneusement partout. 4. Essayer en passant un tampon de pécosité en microfibre sec ou un chiffon sec de Bona^{MD}. 5. Appliquer le système de finition Bona.

LE SYSTÈME DE FINITION BONA Traffic Naturele^{MC} : Appliquer Bona^{MD} sealer ou Bona^{MD} stain et 2 couches de Bona Traffic Naturele. Suivre les instructions de l'étiquette. Une troisième couche de Bona Traffic Naturele est recommandée dans les zones commerciales et résidentielles à fort trafic. Pour de plus amples renseignements sur les produits et sur leur utilisation, consultez le bona.com.



Finition



Bona®

Bona Traffic Naturele®

Fiches de données techniques

APPLICATEURS RECOMMANDÉS Bona^{MD} Roller, Bona^{MD} Cut-In Pad.

REMARQUE : Utiliser un applicateur propre différent pour le scellant et pour le fini.

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE : BIEN MÉLANGER AVEC USAGE ! NE PAS DILUER. 1. Bien secouer le vernis Bona Mega (Partie A) pendant 30 secondes. 2. Ajouter Bona Traffic Hardener (Partie B) au fini (Partie A). Une bouteille de durcisseur de 380 ml (12,8 oz) activera 4 litres (gallon) de vernis. Pour mélanger les quantités de fini inférieures à 4 litres (un gallon), utiliser un ratio de 01:10. 3. Agiter immédiatement le mélange vigoureusement entre 30 à 45 secondes. 4. Insérer le filtre fourni dans la bouteille Bona Mega. 5. Laisser reposer pendant 5 à 10 minutes avant d'appliquer. BONA TRAFFIC NATURALE NE PEUT PAS ÊTRE REDURCI.

FINITION : 1. Verser une ligne de vernis de 15 cm (6 po) de large le long du mur de départ et arrêter à 30 cm à 46 cm (12 po -18 po) du mur. 2. Saturer le rouleau avec le fini. Veiller à passer le rouleau sur toutes les zones où le tampon a été utilisé. 3. Placer le rouleau à l'arrière de la flaque d'eau et tirez le rouleau vers vous. Puis repoussez sur la même trace en passant par votre point de départ. Ne pas appuyer sur le rouleau. Superposer vos passages de 25%. Ne pas passer le rouleau trop rapidement, des gouttes peuvent s'échapper du rouleau. 4. VEUILLEZ RESPECTER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 33 m² à 37 m² (350-400 pi.ca). PAR 4 LITRES (1 GALLON). NE PAS ÉTENDRE EN COUCHE TROP FINE. 5. Laisser sécher chaque couche d'enduit entre 2 à 3 heures. Un taux d'humidité élevée et / température basse prolongeront le temps de séchage (conditions recommandées entre 18 °C et 27 °C (65 °F et 80 °F avec une humidité relative comprise entre 40 à 60 %). 6. Pour obtenir de meilleurs résultats, voir le ponçage des couches intermédiaires. Entre les couches, passer l'aspirateur et essuyer soigneusement avec un feutre de dépolissage Bona en microfibre (sec ou légèrement mouillé avec de l'eau).

CONSERVATION : LE MÉLANGE DE FINI/ DURCISSEUR RESTE ACTIF PENDANT 4 HEURES APRES LE MÉLANGE. Le produit devient inactif après 4 heures. Le vernis et le durcisseur ne peuvent être mélangés qu'une seule fois. MISE EN GARDE! Pour éviter l'accumulation de pression, ne pas refermer hermétiquement le mélange de vernis/ durcisseur.

PONÇAGE DES COUCHES INTERMÉDIAIRES : Il n'est pas nécessaire de poncer le scellant à base d'eau de Bona, sauf si plus de 48 heures se sont écoulées depuis l'application de la couche précédente. Pour obtenir de meilleurs résultats, poncer entre chaque couche, si nécessaire, en utilisant un multidisque et un diamant de polissage Bona Diamond au grain de 180 à 240 avec des tampons intermédiaires Bona. Nettoyer soigneusement le plancher poncé à l'aide de la machine Bona PowerScrubber^{MD} OU passer l'aspirateur et passer les tampons de dépolissage secs en microfibres de Bona (ou légèrement humidifiés avec de l'eau). Lors de l'utilisation de scellants à base de solvants, TOUJOURS poncer, passer l'aspirateur et essuyer avant de passer le vernis.

VERNISAGE : S'assurer que le plancher est exempt de cire, de vernis et de résidus huileux. S'il y a des contaminants, utiliser le système complet de Bona Recoat System^{MC} pour assurer l'adhérence. Sinon, suivez le processus Bona Prep^{MD}. Une mauvaise adhérence peut se produire si ces processus de recouvrement ne sont pas respectés et si la compatibilité du plancher n'a pas été testée.

DURCISSEMENT : Le processus de durcissement prend environ 7 jours (75% de durcissement après 1 jour, 90% après 3 jours). Le plancher peut être piétiné après 24 heures, mais il reste susceptible d'être éraflé ou rayé jusqu'à son durcissement complet. Les meubles peuvent être replacés soigneusement après 3 jours. Ne pas remettre les tapis tant que le plancher n'est pas complètement durci.

Entretien

NETTOYAGE : Les outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau et conservés dans un contenant hermétique. Éliminer l'absorbant contaminé, le récipient et le contenu non utilisé conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. Décontaminer la bouteille de durcisseur vide (Partie B) avant de la jeter en ajoutant de l'eau au quart de la bouteille. Reboucher. Agiter vigoureusement et jeter.

SOINS DU PLANCHER Utiliser uniquement une vadrouille sèche en microfibres Bona ou un chiffon sec pour le nettoyage pendant la première semaine. Placer des paillasons sur tous les pas de porte pour éviter la saleté et la salissure excessives. Balayer ou passer l'aspirateur tous les jours et nettoyer au besoin avec le nettoyant pour planchers de bois franc Bona. Utiliser des coussinets en feutre sous les pieds des meubles et sous les appareils ménagers.

ENTREPOSAGE : Ininflammable – Bona Traffic Naturele doit être stocké dans un environnement climatisé. GARDER À L'ABRI DU GEL. Ne pas entreposer à une température supérieure à 38 °C (100 °F).

Pour commander



Finition



Bona®

Bona Traffic Naturale®

Fiches de données techniques

N° de l'article : WT191818002 FR/E

Format : 4 litres (1 gallon)

Nbre/boite : 3

N° de l'article : WH341047001 durcisseur

Taille : 378 ml (12,8 oz)

Nbre/boite : 1

Finition

Bona®