

Technique d'effet deux tons avec la Cire Déco Osmo

Jouez avec la couleur – faites preuve de créativité avec la technique d'effet deux-tons. Il est en effet possible d'obtenir des effets de couleurs particulièrement saisissants sur les surfaces en bois texturées. Le guide de mélange et la vidéo de la technique d'application sont disponibles sur notre chaîne YouTube.

Le produit le plus polyvalent pour des finitions intérieures créatives

Que vous optiez pour une finition transparente ou une couleur intense, la Cire Déco protège vos projets.





Couleurs personnalisées

Avantages

- Les couleurs personnalisées sont disponibles en formats RAL et NCS
- Designs de couleurs attrayants pour les surfaces en bois texturées
- Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles
- Idéal pour utilisation dans des pièces humides

Cire Déco



Conçue à partir de matières premières renouvelables



Surface microporeuse et respirante



Résiste aux taches de vin, bière et boissons gazeuses



Facile à nettoyer et à entretenir



Nouvelle couche peut être appliquée après environ 24 heures



Couverture de 258 pi²/L (24 m²/L) par couche



Application simple

La Cire Déco est une finition tout-en-un à base d'huile et de cire conçue pour colorer et protéger les meubles et les boiseries. Le produit peut être recouvert d'Huile-Polyx® pour l'application sur les planchers en bois.

TONS TRANSPARENTS



Incolore
3101



Hêtre étuvé
3102



Chêne clair
3103



Blanc
3111



Gris granit
3118



Gris soie
3119




Érable doré
3123



Bouleau
3136




Cerisier
3137



Acajou
3138



Cognac
3143



Ébène
3161



Chêne
3164



Noyer
3166



Chêne antique
3168

TONS INTENSES



Remarque : Toutes les nuances de couleur sont fidèles à l'original, après application sur le chêne, le pin et le sapin. Cependant, certaines variations peuvent survenir en raison des processus d'impression. Il est conseillé de tester les couleurs sur un petit échantillon, car la couleur peut apparaître différemment sur d'autres essences de bois.

Méthode d'application pour les meubles

Finition de la surface avec 1-2 couches, en 1-2 jours

1. Appliquez le produit à l'aide d'un Chiffon en microfibre pour finition à base d'huile Osmo. Appliquez le produit finement et uniformément en suivant le sens du grain.

2. Les erreurs peuvent être corrigées jusqu'à 30 minutes après la première application.

3. Le temps de séchage est d'environ 12 heures (conditions climatiques normales, 23°C / 50% d'humidité relative). Des températures plus basses et/ou une humidité plus élevée peuvent affecter le temps de séchage. Assurez-vous que l'espace est bien ventilé.

Pour une couleur transparente : dans les 20 minutes suivant l'application, essuyer avec un chiffon non pelucheux ou un tampon blanc en suivant le sens du grain du bois.

Pour une couleur intense : si une couleur intense est souhaitée, répéter l'opération après le séchage complet de la première couche (appliquer 2 couches maximum). Nous vous recommandons d'utiliser un Chiffon en microfibre Osmo pour la deuxième couche.

4. Laisser sécher environ 12 heures (conditions climatiques normales, 23°C / 50% d'humidité relative). Des températures plus basses et/ou une humidité plus élevée peuvent affecter le temps de séchage. Bien ventiler.

Méthode d'application pour les planchers

Finition de la surface avec 2 couches en 2 jours

IMPORTANT Une seule couche de Cire Déco peut être appliquée sur les planchers puisque la deuxième couche doit absolument être une couche d'Huile-Polys® incolore.

1. Étalez le produit finement sur le sol à l'aide d'une truelle à double lame Osmo, puis à l'aide d'un appareil monodisque et d'un tampon blanc non abrasif, polissez le produit finement et uniformément sur toute la surface.

2. Les erreurs peuvent être corrigées jusqu'à 30 minutes après la première application.

3. Le temps de séchage est d'environ 12 heures (conditions climatiques normales, 23°C / 50% d'humidité relative). Des températures plus basses et/ou une humidité plus élevée peuvent affecter le temps de séchage. Assurez-vous que l'espace est bien ventilé.

4. Afin de protéger les pigments de couleur, il est nécessaire d'appliquer une couche d'Huile-Polys® Osmo incolore comme couche de finition. Suivez les instructions à la page 22 pour terminer ce processus.

Période de durcissement: Les huiles-cires Osmo, comme toutes les finitions pour planchers, ont une période de durcissement. Nous vous recommandons d'attendre **2 semaines** pour que la surface sèche et durcisse complètement avant de passer une vadrouille humide ou de placer des tapis sur la surface.





Mélangez les couleurs et tombez en mode créatif!

Comment obtenir la bonne nuance de couleur? Mélanger les quantités d'ingrédients de base et ajuster les pourcentages de mélange selon vos besoins de façon à rendre la nuance de couleur plus claire ou plus foncée. Il est important que vous vous en teniez à un seul produit et non à un mélange croisé. Les couleurs de Cire Déco ne peuvent être mélangées qu'avec d'autres couleurs de Cire Déco.

Utilisez nos formats d'échantillon pour mélanger et tester les nuances de couleur sur votre bois.

Atténuez les nuances

Couleur de base de la Cire Déco **Neige 3188**



100g Neige **3188**
+
10g Rouge **3104**




100g Neige **3188**
+
5g Jaune **3125**




100g Neige **3188**
+
5g Vert **3131**

Couleur de base de la Cire Déco **Blanc 3111**



100g Blanc **3111**
+
10g Acajou **3138**



30g Blanc **3111**
+
10g Acajou **3138**



10g Blanc **3111**
+
10g Acajou **3138**

Créez vos propres nuances



87g Neige **3188**
+
3g Noir **3169**
+
5g Vert **3131**
+
5g Jaune **3105**



2g Neige **3188**
+
62g Vert **3131**
+
37g Jaune **3105**



70g Rouge **3104**
+
35g Jaune **3105**



10g Incolore **3101**
+
10g Érable doré **3123**



10g Incolore **3101**
+
10g Acajou **3138**



10g Incolore **3101**
+
10g Chêne **3164**

Effet deux tons

Pour réaliser cette technique d'effet deux tons, appliquez une couleur sur une surface de bois texturée et laissez sécher. Une fois qu'elle est complètement sèche, appliquez une deuxième couleur et passez une raclette en caoutchouc (*squeegee*) sur la surface pendant qu'elle est encore humide. Sur les zones en relief, la première couleur réapparaîtra et la seconde restera dans les rainures du bois.



1^{ère} couche
Jaune **3105**

+



2^e couche
Bleu **3125**

=



1^{ère} couche
Soie **3172**

+




2^e couche
Bleu **3125**

=





1^{ère} couche
Jaune **3105**

+



2^e couche
Rouge **3104**

=




1^{ère} couche
Rouge **3104**

+



2^e couche
Vert **3131**

=



Regardez l'un de nos techniciens Osmo mélanger des couleurs personnalisées à l'aide de la Cire Déco. Balayez le code QR et vous serez dirigés vers notre chaîne YouTube.

