

TOPOIL – INCOLORE, NATUREL, ACACIA - 3056, 3025, 3026

À LA MAIN AVEC UN TISSU/CHIFFON

Appliquez trois fines couches avec un chiffon non pelucheux.

1. Frottez le produit afin que le bois absorbe l'huile en faisant des mouvements circulaires ou la figure huit.
2. Allouez environ 15 minutes pour permettre à l'huile de pénétrer le bois.
3. Travaillez le long du grain, enlevez tout excès de produit sur la surface.
4. Permettez environ 8-10 heures pour que le bois sèche avant d'appliquer la prochaine couche.
5. Appliquez la deuxième et la troisième couche en suivant les étapes précédentes.



ATTENTION: Les chiffons saturés avec le produit sont un risque de combustion spontanée et devraient être laissés dépliés de côté jusqu'à ce qu'ils sèchent avant de vous en disposer ou préférablement conservez-les dans un récipient résistant au feu.

À LA MAIN AVEC UN PINCEAU À HUILE-CIRE

Appliquez deux fines couches avec Osmo Pinceau à Huile-Cire ou des pinceaux similaires.

1. Propagez bien le produit dans toutes les directions et assurez-vous d'avoir une couche mince en utilisant une brosse.
2. Allouez environ 15 minutes pour permettre à l'huile de pénétrer le bois.
3. Travaillez la brosse le long du grain, distribuez uniformément tout le produit sur la surface et enlevez l'excès.
4. Ne laissez pas le produit s'accumuler en formant des films ou des dépôts visibles – si cela est observé, il y a eu un excès d'application du produit.
5. Permettez environ 8-10 heures pour que le bois sèche avant d'appliquer la prochaine couche.
6. Appliquez la deuxième couche en suivant les étapes précédentes.
7. Nettoyez la brosse avec Osmo nettoyant à brosse et diluant à solvant ou l'essence térébenthine.

Teinter: La Cire Déco d'Osmo peut être aussi utilisée pour teinter légèrement l'Huile TopOil^{HAUT}

^{EXTRAIT} 3056 à un taux de dilution 10:1. Ne pas excéder le taux de dilution en rapport de 10 parties d'Huile TopOil^{HAUT} ^{EXTRAIT} 3056 à 1 partie de Cire Déco.