



- **Pour obtenir un virage de la couleur du bois pareil à celui d'un cycle de vernissage au solvant:** appliquer OMEGA en combinaison avec un de nos fonds à l'eau GIOTTO ou RAFFAELLO (voir les fiches techniques de ces deux produits).
- **Pour obtenir le virage de la couleur du bois qui est typique des cycles au solvant:** appliquer au pinceau ou au rouleau une couche de notre fond bicomposant polyuréthane au solvant FONDO K207 (voir la fiche technique de ce produit); après 3 et avant 24 heures poncer avec des abrasifs de grain 150÷180, **en ayant soin de ne pas "percer"**, puis appliquer au pinceau ou au rouleau une couche de finition avec OMEGA.
- **Pour réaliser un cycle à l'eau rapide:** appliquer OMEGA en combinaison avec notre fond à l'eau FAST 2004 (voir la fiche technique de ce produit).
- **Sur des bois exotiques et peu absorbants**, comme le wengé, l'ipé lapacho, l'olivier, etc., il est conseillé d'utiliser dans la première couche notre produit d'imprégnation ISOLANTE 65, pour augmenter l'adhésion et pour éviter des virages de couleur non désirés.

Tout cycle ou méthode d'application différent de ceux que nous avons décrits doit être vérifié au préalable.

Les abrasifs recommandés s'entendent pour la monobrosse; avec la Trio utiliser des abrasifs de grain 80÷100.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage du parquet verni, éliminer avant tout la poussière avec des CHIFFONS ANTISTATIQUES. Si nécessaire, employer un aspirateur muni de brosses avec poils en fibre naturelle, non tournantes, aptes pour le parquet. Laver à l'aide d'une serpillière douce humidifiée avec une solution de DETER PARQUET. Pour plus d'information voir notre dépliant LINEA PARQUET – ENTRETIEN DES SOLS EN BOIS VERNIS.

AVERTISSEMENTS

- Il est conseillé d'acclimater et d'appliquer le vernis à une température ambiante comprise entre +15° et +35°C avec un taux d'humidité relative entre 35 et 80%.
- **S'assurer de la complète dissolution du durcisseur dans le vernis avant d'appliquer** (il se vérifie toujours une légère augmentation de la viscosité du mélange par rapport à celle du vernis).
- **Respecter scrupuleusement le rendement indiqué.**
- Respecter également les délais de ponçage et de recouvrement prescrits. Si on recouvre sans poncer, ne jamais dépasser 6 heures d'intervalle entre les couches. Si on pratique ponçage et application, ne jamais dépasser 30 heures d'intervalle. Au cas où on devrait dépasser même cet intervalle de temps, pour garantir l'adhésion il faut non seulement exécuter un bon poçage, mais aussi ajouter 5% de notre DILUENTE GRIP au vernis catalysé. **Après chaque ponçage éliminer soigneusement la poussière.**
- Pour mieux étendre le vernis ou pour prolonger le temps ouvert, en particulier pendant les mois chauds, ajouter au vernis catalysé notre additif DILUENTE A60 à raison de 2% ou bien notre diluant ACQUA BLU dans la proportion de 5% au maximum.
- Pour le nettoyage des outils utiliser notre diluant IDROCLEANER ou, faute de celui-ci, de l'eau, préférablement tiède.
- **On peut marcher avec précaution sur la surface vernie après 24 heures. Elle acquiert sa résistance physique optimale après 6 - 8 jours.**

Craint le gel!

Ne pas jeter d'éventuels résidus dans la nature ou les égouts !

Le produit se conserve pendant 12 mois dans un endroit sec et frais et dans ses confections originales non ouvertes.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et les modalités d'usage du produit nous sont inconnues.