



Cire Pâte CARBAMEX

Brillant Profond – Grande Dureté – Résistant à l'Humidité

Utilisation :

Restauration et entretien des meubles
boiseries et des parquets.

La **Cire Pâte CARBAMEX** est adaptée à la
 finition des bois vernis ou sur fond dur.

La **Cire Pâte CARBAMEX** peu être aussi
 utilisée sur bois brut.

Propriétés : Brillant profond

Par sa formule très spéciale à base de cire
 végétale de CARNAUBA (extraite de l'arbre du
 Brésil Copernicia ou Carifera) la **Cire Pâte
 CARBAMEX** a un brillant profond, une
 grande dureté qui rend un toucher sec.

Par sa finition dure la **Cire Pâte CARBAMEX**
 n'encrasse pas les bois, ne rend pas collante
 les surfaces.

Une fine couche de cire apportera une touche
 chaleureuse à la finition qui prendra une
 superbe patine avec le temps.

La **Cire Pâte CARBAMEX** est légèrement
 teintée. Son pouvoir teintant permet de
 rehausser la beauté des bois.

Cire Pâte CARBAMEX a une bonne
 résistance à l'humidité.

Préparation :

Peu être appliquée sur **la Sous Couche
 Universelle Briançon**, sur bois vernis cirés,
 plaqués ou agglomérés.

Application :

Appliquer la **Cire Pâte CARBAMEX** en
 couches fines au tampon de laine d'acier très
 fine (000) sur les surfaces à entretenir ou à
 revitaliser.

NB : l'utilisation de la laine d'acier (grains
 000) égrène la surface du fond dur et favorise
 l'accroche de la **Cire Pâte CARBAMEX**

Laisser sécher, puis faire briller à la brosse
 dure (type tampico, plume d'oie).

Procéder à plusieurs applications si le bois
 est très sec.

La qualité de la finition dépendra également
 du ponçage du bois.

Un ponçage au préalable (grain 220) donnera
 une finition parfaite.

Nettoyage des ustensiles : Diluant sans
 Odeur Briançon.

Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Caractéristiques techniques :

Composition : Cire de CARNAUBA (extraite
 de l' arbre du Brésil Copernicia ou Carifera)

- *Rendement* : 2Kg pour 50 m² par couche
- *Séchage* entre 2 couches : 1 heure
- *Séchage complet* : 24 heures

- *Conservation* : 3 ans en emballage d'origine
 fermé.
- Reboucher soigneusement après
 utilisation.

- *Viscosité Brookfield (AFNOR NFT 76-
 102) : 4800 cPs à 35° C*
- *Densité* : 0.9 g/cm³
- *Extrait sec (AFNOR NFT 76-101) : 35%*

Coloris : Neutre, Pin, Claire naturelle, Antic
 blond, Antic foncé, Merisier, Acajou, Ebène.

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité
 (FDS) correspondante (disponible sur
 www.briancon-production.com)

Fiche technique diffusée par le Service technique le 23/03/11 et la Direction Commerciale. Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



SAS au capital de 600 000 euros
Bp 90388 - Zi Thibaud - 33103 TOULOUSE cedex (France)
Tél : 05 34 60 21 00 - Fax : 05 61 41 08 25
E-mail : info@briancon-production.com
Site internet : www.briancon-procduction.com
RC 84B600 - Siret 330 201 138 00022 - n° TVA : FR44 330 201 138